



## RIMANO 0-3

### POPIS VÝROBKU

Rimano 0-3 je veľmi jemná sadrová stierka. Chemicky sa jedná o hemi-hydrát síranu vápenatého  $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$  so zušľachtujúcimi prísadami umožňujúcimi nanosenie vo veľmi tenkej vrstve.

Farba: šedá

### OBLASŤ POUŽITIA

Vyrovnanie povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností aj celoplošné stierkovaní a vyhladenie povrchu. Materiál je ideálny pre uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolytických betónových konštrukcií. Má vysokú prílnavosť aj na

starých vápenných a cementových omietkách.

Optimálna hrúbka je do 3 mm, s možnosťou vyhladenia až 0 mm.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Miešací pomer s vodou cca 1,2-2,0 kg/ 1 l

Spracovateľnosť cca 45 - 60 minút

Hodnota pH 7

Pevnosť v ťahu

za ohybu ? 1,0 MPa

Pevnosť v tlaku ? 2,5 MPa

Pevnosť v prídržnosti ? 0,5 MPa

Spotreba 0,9 kg/m<sup>2</sup>/1 mm

### SPRACOVANIE

Zmes sa vsype do čistej vody a po cca troch minútach se rozmieša do hladka ručne alebo elektrickým miešadlom. Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (miešací pomer, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od datumu výroby, ostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

### SKLADOVANIE

Produkt je potrebné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktivnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je treba otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

### BALENIE

12,5 kg / vrece 80 vriec / paleta = 1 000 kg

25 kg / vrece 40 ks / paleta = 1000 kg