


# Technický list

## Rimano PRIMA



### Popis výrobku

Rimano PRIMA je sivá jemná hladená tenkovrstvová sadrová omietka na ručné spracovanie. Chemicky je to hemihydrát síranu vápenatého so zušľachtľujúcimi prísadami.

Klasifikácia podľa STN EN 13279-1-A1-B1/20/2

**Farba:** sivobiela


### Oblasť použitia

Slúži na vyhladenie drsných povrchov, lokálne opravy nerovností, povrchovú úpravu betónu, vápenocementových omietok, prípadne na vyhladzovanie stien a stropov ako podkladová vrstva pod Rimano Final. Produkt nie je vhodný pod keramické obklady.

**Príprava podkladu:** Pri použití na betónový podklad odporúčame použiť kontaktný mostík Rikombi Kontakt. Na pórobetónové a všetky nasiakavé podklady odporúčame použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund.

Odporúčaná hrúbka nanášania je 3 - 6 mm.

**Podklad nesmie byť**



### Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

### Technické údaje

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Miešací pomer</b>           | cca 1,2 kg/1 L vody  |
| <b>Spracovateľnosť</b>         | cca 60 min.  |
| <b>Hodnota pH</b>              | 7  |
| <b>Spotreba</b>                | cca 2,7 kg/m <sup>2</sup> /3 mm                              |
| <b>Pevnosť v tlaku</b>         | >2,5 N/mm <sup>2</sup>                                       |
| <b>Pevnosť v ťahu za ohybu</b> | >1,0 N/mm <sup>2</sup>                                       |
| <b>Pevnosť v prídržnosti</b>   | >0,5 N/mm <sup>2</sup>                                       |
| <b>Faktor difúzneho odporu</b> | μ = 10   |
| <b>Reakcia na oheň</b>         | A1   |
| <b>Balenie</b>                 | 5 kg vrecia/105 ks na palete<br>25 kg vrecia/40 ks na palete |

### Spracovanie

Približne 1,2 kg zmesi vsypeme do 1 l vody. Po 5 minútach zmes rozmiešame do hladka ručne alebo elektrickým miešadlom. Rimano PRIMA sa naniesie na pripravenú plochu nerezovým náradím. Povrch sa uhladí v dvoch smeroch - zvisle a vodorovne. V prípade potreby je možné nanášanie aj vo viacerých vrstvách, systémom mokré do mokrého. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

### Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk)