



TECHNICKÝ LIST

MORIDLO NA DREVO

VÝROBCA

PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk, www.pam.sk

POPIS A POUŽITIE

Moridlo na drevo je určené na farebnú povrchovú úpravu dreva v interiéri. Zvýrazňuje kresbu dreva. Morením získa drevo prirodzený alebo až extravagantný vzhľad so zvýraznenou farebnou sýtosťou. Nie je určené na konečnú povrchovú úpravu.

Nie je vhodné na povrchy prichádzajúce do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmovinami a na nátery detských hračiek a detského nábytku.

ZLOŽENIE

Zmes vodnej akrylátovej disperzie s prídavkom špeciálnych aditív.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70%. Vlhkosť dreva max. 12 %. Pred natieraním väčších plôch doporučujeme zmiešať obsah všetkých obalov, čím sa dosiahne zjednotený odtieň.

POSTUP

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty. Živičné škvrny je potrebné odstrániť riedidlom C 6000. Prípadný starý náter odstrániť dokonalým zbrúsením. Brúsny prach odstrániť.

Na ochranu proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu pred aplikáciou **Moridla na drevo** možno použiť impregnačný prostriedok **Impregnit PROFI**.

Doporučujeme povrch dreva navlhčiť vodou (hubkou alebo štetcom), čím sa zabezpečí následné rovnomerné nanášanie **Moridla na drevo**. Na navlhčený povrch sa nanáša moridlo štetcom alebo hubkou. Odtieň moridla a jeho sýtosť najprv vyskúšať na malej ploche.

Podľa savosti podkladu a požadovanej sýtosti odtieňa je možné **Moridlo na drevo** zriediť vodou v pomere až do 2:1 (t.j. na dva diely moridla, jeden diel vody). Riedením alebo viacnásobným náterom sa dá dosiahnuť zmena sýtosti odtieňa.

Prebytočné moridlo odstrániť hubkou.

Aplikáciu možno opakovať do dosiahnutia požadovanej sýtosti odtieňa.

Zmiešaním rôznych odtieňov moridiel v rôznych pomeroch je možné vytvoriť nové odtiene podľa vlastných predstáv.

Po zaschnutí moridla (cca po 4 hodinách) povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom č.240.

Po odstránení brúsneho prachu vykonať finálnu povrchovú úpravu aplikáciou vodou riediteľného laku, napr. **Pam Lak, Aliparket**, (vyrába PAM-ak s.r.o.)

Pred aplikáciou iných lakov odporúčame vyskúšať kompatibilitu, prípadne aplikáciu konzultovať s výrobcom PAM-ak s.r.o.

Pracovné pomôcky ihneď po použití umyť vodou.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vlastnosti v dodávanom stave:

vzhľad	kvapalina sfarbená podľa odtieňa
hustota	cca 1000 kg/m ³
výtokový čas F4 / 23 °C	min. 10 s
obsah neprchavých zložiek	min. 15 %

ODTIENE

Dub svetlý, dub tmavý, pínia, orech régia, čerešňa, mahagón, palisander, čierne, červené, modré, zelené, rustikal, švédska červená, gaštan, teak, višňa, akácia, eben, cyklamén, kapučíno, orgován, pistácia, pomaranč, slnečnica, škorica, terakota.

BALENIE

0,5 l, 5 l.

VOC

Kategória a podkategória výrobku: A/f
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 130 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 50 g/l.

VÝDATNOSŤ

8- 10 m² / l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Moridlo na drevo je vodouriediteľný prostriedok a v tekutom stave je nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVATEĽNOSŤ

24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. **Nesmie zamrznúť!**

UPOZORNENIE

Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväziť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzuje si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.